

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-339516

(43)公開日 平成5年(1993)12月21日

(51)Int.Cl. ⁵	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
C 0 9 C 1/56	P B H	6904-4 J		
	P B J	6904-4 J		
C 0 8 F 292/00				
C 0 9 D 11/00	P S Z	7415-4 J		
11/02	P T F	7415-4 J		

審査請求 未請求 請求項の数 2(全 5 頁) 最終頁に続く

(21)出願番号 特願平4-145769

(22)出願日 平成4年(1992)6月5日

(71)出願人 000002369

セイコーエプソン株式会社
東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

(72)発明者 佐野 ゆかり

長野県諏訪市大和3丁目3番5号セイコー
エプソン株式会社内

(72)発明者 林 広子

長野県諏訪市大和3丁目3番5号セイコー
エプソン株式会社内

(72)発明者 木口 浩史

長野県諏訪市大和3丁目3番5号セイコー
エプソン株式会社内

(74)代理人 弁理士 鈴木 喜三郎 (外1名)

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 グラフトカーボンの製造方法及びそれを用いた記録用インク

(57)【要約】

【構成】水系顔料分散インクジェット記録用インクにおいて、(1)常圧下で紫外線処理またはオゾン処理する工程と(2)ビニル基を有するモノマーを熱重合によってグラフト重合させる工程とからなる製造方法とにおいて表面処理したカーボンブラックを使用する。

【効果】保存安定性に優れ、さらに、一般に市販される普通紙や再生紙に対して印字がにじまず、高印字品質が得られる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 カーボンブラックを、(1) 常圧下で紫外線処理またはオゾン処理する工程と(2) ビニル基を有するモノマーを熱重合によってグラフト重合させる工程とからなることを特徴とするグラフトカーボンの製造方法。

【請求項2】 上記製造方法により表面処理したカーボンブラックを水または/及び水溶性有機溶剤に分散させることを特徴とする記録用インク。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は水系顔料分散記録用インクに関し、保存安定性に優れ、さらに、一般に市販されている普通紙や再生紙においてにじみが生じず高印字品質が得られる記録用インクに関し、特にインクジェット用記録インクに関する。

【0002】

【従来の技術】 従来、インクジェット記録等に用いられる水系の顔料インクは顔料が本質的に疎水性であるため水には分散しにくく、そのためにインクとして保存安定性に欠けるものであった。そこでその問題を解決する手段として、カーボンブラックの表面をグラフト重合処理によって親水化して分散性を高める方法が特公平1-49369に提示されている。

【0003】 ここでは、グラフト重合するには、金属アクリレートやアンモニウムアクリレートといった過酸化剤とともにカーボンブラックを攪拌し、グラフト反応位置を生成した後、ラジカル重合開始剤及びアミンラジカル重合促進剤の存在下でモノマーを重合させる方法が示されている。そして、このグラフトカーボンブラックを使用したインクジェット記録用インクはグラフトカーボンブラックを含む重合反応懸濁液を希釈し、湿潤剤のような慣用のインクジェット添加物を添加することによって得られる。

【0004】 しかしこの様な提案のものでは、インク中に過酸化剤のイオン、ラジカル重合開始剤、アミンラジカル重合促進剤、さらに未反応のモノマーや副生成物であるホモポリマーといった不純物を含んでいるため、普通紙や再生紙に対して印字を行なった場合、紙の繊維に沿ってインクが拡散してにじみが生じ、高印字品質が得られないという課題があった。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】 本発明はこの様な問題を解決するためのものであり、液体インクにより文字・画像記録を行なうインクジェット記録装置において、一般に市販される普通紙や再生紙に対してにじみが生じない高品質の記録が得られ、かつ、保存安定性に優れたインクジェット記録用インクを提供するところにある。

【0006】

【課題を解決するための手段】 本発明の記録用インク

は、カーボンブラックを、(1) 常圧下で紫外線処理またはオゾン処理する工程と(2) ビニル基を有するモノマーを熱重合によってグラフト重合させる工程とからなる製造方法において表面処理したカーボンブラックを水または/及び水溶性有機溶剤に分散させることを特徴とする。

【0007】 本発明によれば、カーボンブラック表面が水及び水溶性有機溶剤に少なくとも部分的に可溶である樹脂に被覆されていることにより、分散媒に対する分散性が向上し、さらに、インク吐出ノズルより吐出されたインクジェット記録用インクの液滴が記録紙に付着した状態では粒子表面を被覆する高分子鎖同士が絡み合っており、さらに、記録紙のセルロース繊維とからみつくことにより、粒子が分散媒と共にセルロース繊維に沿って展開する事がない。また、インク中に塩やラジカル重合剤といったような不純物が存在すると印字のにじみを誘発するが本発明においてはこれらの不純物を含まずにグラフト重合させることができ、未反応モノマーやホモポリマーを除去することによって、より印字のにじみが防止される。

【0008】 本発明におけるカーボンブラックとしては、コンタクト法、ファーンズ法、サーマル法等の通常公知の方法によって製造されたカーボンブラックが使用できるが、その表面にはカルボキシル基、水酸基、カルボニル基等の官能基が存在する。これらの官能基と本発明に使用するビニル基を有するモノマーを重合させると水や水溶性有機溶剤への分散性が優れたカーボンブラックが得られる。

【0009】 本発明に使用するビニル基を有するモノマーとしては具体的に、アクリルアミド、N、N-ジメチルアクリルアミド、アクリル酸、アクリロニトリル、メタクリル酸、メタクリル酸メチル、ビニル酢酸（ビニル酢酸より誘導されるポリビニルアルコール）等が挙げられ、アクリルアミドが最も好ましい。

【0010】 紫外線処理またはオゾン処理はカーボンブラック表面の活性度を高める。具体的にはカーボンブラック表面に過酸化物を生成し、ビニル基を有するモノマーがカーボンブラックの表面に直接グラフト重合するためのものである。処理時間としては5分から2時間である。より長い処理時間は逆に生成した過酸化物を分解してしまうため好ましくない。

【0011】 重合は、重合禁止剤となる酸素を取り除くために窒素を吹き込んでから熱をかけることによって行う。このとき、カーボンブラック表面の過酸化剤から水酸基の結合が切れ、モノマーの重合とグラフト化が同時に起こる。

【0012】 反応時間は30分から6時間である。より長い反応時間は害はないが不経済である。また、反応させる温度は30℃から80℃である。冷却後に、副生成物として生成したホモポリマーは凍結乾燥や遠心分離と

いった慣用の方法で除去することが可能である。また未反応モノマーは水への溶解性が高いので熱水を用いて洗浄する。

【0013】本発明において処理されたカーボンブラックを得るのに際し、カーボンブラックの表面処理を均一に行い、カーボンブラックとビニル基を有するモノマーとを強固に結合させ、得られた処理カーボンブラックの水系インクジェット記録用インク中での分散性を高めるために、カーボンブラック／ビニル基を有するモノマーの比率は重量比で10／1～10／100とするのが好ましい。

【0014】この様にして得られた表面処理されたカーボンブラックは水や水溶性有機溶剤に容易に分散する。水溶性有機溶剤として具体的には、グリセリン、エチレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、ポリエチレングリコール#200、#300、#400等の多価アルコール類、トリエチレングリコールモノメチルエーテルメタノール等の多価アルコール類のアルキルエーテル誘導体類、グリセリルモノアセテート等の多価アルコールのエステル誘導体類、N-メチル-2-ピロリドン等の含窒素環状化合物、エタノール、n-プロパノール、iso-プロパノール等の炭素数1～6の低級アルコール等が挙げられる。

【0015】上記水溶性有機溶剤の使用量は、インクの全重量に対して40重量%以下で、好ましくは3～30重量%である。

【0016】表面処理されたカーボンブラックの水及び水溶性有機溶剤への分散は容易なので、ボールミルやサンドミル、ローミルといったような分散機での高剪断力を必要とせず、超音波ホモジナイザーのような超音波分散機を使用すれば十分に分散させることができる。

【0017】インクに使用する表面処理カーボンブラックの使用量は表面処理による重合度を考慮する必要があるが、インクの色濃度及び、インク吐出ノズルの目詰まり防止を考慮して、0.5～20重量%の割合で用いられる。好ましくは1～10重量%がよい。

【0018】そのほかにも、インク物性を調節するための粘度調整剤や表面張力調整剤、pH調整剤等の添加剤や、防カビ剤、防腐剤、また、バインダーとしての樹脂を適宜添加することができる。

【0019】

【実施例】以下、実施例・比較例を挙げることににより本発明を具体的に説明するが、本例が本発明を限定するものではない。

【0020】実施例1

成分①		
カーボンブラック #25	20重量部	
(三菱化成工業(株)製)		
アクリルアミド	10重量部	
純水	90重量部	

成分②

表面処理カーボンブラック	5重量部
グリセリン	2重量部
エタノール	6重量部
純水	87重量部

カーボンブラックを高圧水銀ランプ(400w)下で30分間紫外線処理し、その処理済みのカーボンブラック等の成分①を混合し、窒素ガスを溶液中に吹き込みながら、65℃で攪拌し、1時間重合させる。重合物を遠心分離機で12000回転×1時間でホモポリマーを十分に除去し、熱水で3時間攪拌しながら洗浄した後乾燥させ、次に、成分②を混合し、超音波ホモジナイザーで粒径を整え、5μmのメンブランフィルターで粗大粒子及びごみを除去してインクジェット記録用インクを得た。

【0021】実施例2

成分①

カーボンブラック MA-7	10重量部
(三菱化成工業(株)製)	
アクリル酸	90重量部
純水	210重量部

成分②

表面処理カーボンブラック	3重量部
グリセリン	10重量部
1-プロパノール	4重量部
純水	83重量部

カーボンブラックを高圧水銀ランプ(400w)下で20分間紫外線処理し、その処理済みのカーボンブラック等の成分①を混合し、窒素ガスを溶液中に吹き込みながら、60℃で攪拌し、2時間重合させる。重合物を遠心分離機で12000回転×90分でホモポリマーを十分に除去し、熱水で3時間攪拌しながら洗浄した後乾燥させ、次に、成分②を混合し、超音波ホモジナイザーで粒径を整え、5μmのメンブランフィルターで粗大粒子及びごみを除去してインクジェット記録用インクを得た。

【0022】実施例3

成分①

カーボンブラック MA-600	10重量部
(三菱化成工業(株)製)	
N,N-ジメチルアクリルアミド	50重量部
純水	200重量部

成分②

表面処理カーボンブラック	3重量部
エチレングリコール	4重量部
エタノール	5重量部
純水	88重量部

カーボンブラックを電圧50V、周波数60Hz、酸素流量50ml/minのオゾン発生装置でオゾン処理し、その処理済みのカーボンブラック等の成分①を混合し、窒素ガスを溶液中に吹き込みながら、50℃で攪拌し、3時間重合させる。重合物を遠心分離機で1000

0回転×90分でホモポリマーを十分に除去し、熱水で3時間攪拌しながら洗浄した後乾燥させ、次に、成分②を混合し、超音波ホモジナイザーで粒径を整え、5 μ mのメンブランフィルターで粗大粒子及びごみを除去してインクジェット記録用インクを得た。

【0023】比較例1

グラフトカーボンブラック (#25) 5重量部
アクリルアミド 1重量部
グリセリン 2重量部
エタノール 6重量部
純水 86重量部

比較例2

カーボンブラック MA-7 3重量部
ダイレクトイエロー86 (分散剤) 0.5重量部
グリセリン 10重量部
1-プロパノール 4重量部
純水 82.5重量部

比較例1、2は、超音波ホモジナイザーで粒径を整え、5 μ mのメンブランフィルターで粗大粒子及びごみを除去してインクジェット記録用インクを得た。

【0024】なお、比較例1のグラフトカーボンブラックは実施例1と同様の方法でグラフト化したものである。

【0025】比較例3

成分①
カーボンブラック MA-7 50重量部
純水 300重量部
エタノール 30重量部
過硫酸アンモニウム 5重量部
N-テトラエチルエチレンジアミン 0.2重量部
成分②
アクリル酸 50.2重量部
過硫酸アンモニウム 1重量部
成分③

*重合反応懸濁液

グリセリン

純水

100重量部

20重量部

200重量部

成分①のカーボンブラックと純水、エタノールを混合し攪拌する。次に、過硫酸アンモニウムとN-テトラエチルエチレンジアミンを加え、混合物を90℃で18時間攪拌する。次に、成分②を加え、混合物を95℃で24時間攪拌還流する。冷却後、成分③の割合で、重合反応懸濁液を希釈し、超音波ホモジナイザーで粒径を整え、5 μ mのメンブランフィルターで粗大粒子及びごみを除去してインクジェット記録用インクを得た。

【0026】以上得られたインクを用いて、以下に示す評価方法で試験を行なった。

【0027】印字品質 (にじみ)

代表的な汎用普通紙であるXerox P (富士ゼロックス商標) 及び代表的な再生紙であるXerox R (富士ゼロックス商標) にHG-5130 (セイコーエプソン社製) で印字を行ない、にじみの有無を次の判断基準にしたがって評価する。

【0028】

にじみがなく鮮明な印字 ○
ひげ状のにじみが発生する △
文字の輪郭がはっきりしないほどにじむ ×
保存安定性

インク50ccをラボランスクリュウ管瓶 (株) 井内盛栄堂製) に採取し、70℃及び-20℃にて100時間 放置した後カーボンブラックの沈降の有無を調べた。

【0029】

沈降無し ○
沈降有り ×
上記結果を表1に示す。

【0030】

* 【表1】

インク種類	印字品質		保存安定性	
	Xerox P	Xerox R	70℃	-20℃
実施例1	○	○	○	○
実施例2	○	○	○	○
実施例3	○	○	○	○
比較例1	△	×	○	○
比較例2	○	△	×	×
比較例3	×	×	○	○

【0031】表1より明らかなように、比較例3のような過酸化物によって活性点を作り、ビニル基を有するモノマーをグラフト重合したカーボンブラックを含む重合

反応懸濁液を希釈したようなインクでは、保存安定性は良いものの印字がにじんでしまい、高印字品質が得られなかった。しかし、実施例に示したような常圧下で紫外

線処理またはオゾン処理することによって活性点を作り、熱重合によってカーボンブラックにビニル基を有するモノマーをグラフト重合した顔料インクは印字品質がよく、保存安定性に優れたインクであった。

【0032】

【発明の効果】以上説明したように本発明により、カー*

*ボンブラック表面にビニル基を有するモノマーをグラフト重合によって表面処理をした顔料を分散させたインクジェット記録用インクにおいて、保存安定性に優れ、さらに、一般に市販される普通紙や再生紙に対してにじみが生じず、高印字品質が得られるインクジェット記録用インクを得る事が出来る。

フロントページの続き

(51)Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

F I

技術表示箇所

// C 0 8 F 2/44

MC Q

7442-4 J

(72)発明者 青山 拓

長野県諏訪市大和3丁目3番5号セイコー
エプソン株式会社内